

Produktbeschreibung: imi-rost Deckfarbe

- Voll- und Abtönfarbe für imi-rost Eckenausbildung
- 100 % Reinacrylat, wasserverdünnbar, matt, geruchsarm, mischkräftig, lichteht

Eigenschaften

Wetterbeständige, umweltschonende 100 % Reinacrylat-Dispersionsfarbe. Matt, geruchsarm, farbklar, mischkräftig, hoch lichteht und unverseifbar. Darüber hinaus diffusionsfähig, sehr leicht verarbeitbar.

Anwendungsbereich

Zur Bearbeitung von Kanten, Ecken und Fasen der imi-rost Verbundwerkstoffplatten.

Werkstoffbeschreibung

Glanzgrad:	matt
Werkstoffbasis:	Reinacrylat-Copolymer
Dichte:	ca. 1,25 g/cm ³
Verpackung:	500 ml, 5 l

Verarbeitung

Verdünnung: Bei Bedarf geringfügig mit Wasser.

Verträglichkeit

Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Praxismerkblatt dafür vorgesehenen Materialien.

Auftrag

imi-rost Deckfarbe kann im Streich-, Roll- und Airless-Spritzverfahren verarbeitet werden.

Verbrauch

Ca. 140–170 ml/m² je Anstrich. auf glatten Untergründen. Bei rauen Flächen erhöht sich der Verbrauch entsprechend. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Trocknung (+20°C, 65% r. F.)

Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Hinweis: Spritznebel nicht einatmen.

Wassergefährdungsklasse

WGK 1, nach VwVwS.

Produkt-Code

M-DF02.
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Airless-Spritzdaten

Düsenbohrung		Düsenwinkel	Druck bar	Verdünnung
Inch	mm			
0,021–0,027	0,53–0,69	40°–80°	ca. 150	ca. 5 %

Anmerkung: Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.